

Hickson Decor® Aqua Endüstriyel Cila VA 1030	Hickson Decor® Aqua Endüstriyel Cila VA 1130	Hickson Decor® Aqua Endüstriyel Cila TX 9180	Hickson Decor® Aqua Endüstriyel Cila TX 9030
			
Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı
Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları, Panjurlar, Cephe Kaplamaları, Çatı Saçakları	Zemin dışındaki tüm iç/dış cephe ahşapları, Panjurlar, Cephe Kaplamaları, Çatı Saçakları	Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları, Panjurlar, Cephe kaplamaları, Çatı saçakları, Şehir mobilyaları	Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları, Panjurlar, Cephe kaplamaları, Çatı saçakları, Şehir mobilyaları
Ürün Renkleri	Ürün Renkleri	Ürün Renkleri	Ürün Renkleri
Açık meşe (Extra UV dayanımı için demir oksit pigment içerir)	Açık meşe (Extra UV dayanımı için demir oksit pigment içerir)	Şeffaf	Kızıl meşe (Extra UV dayanımı için demir oksit pigment içerir)
Tür	Tür	Tür	Tür
Su bazlı cila	Su bazlı cila	Su bazlı cila	Su bazlı cila
Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları
2,5 L., 15 L. (15,30 Kg)	15 L. (15,45 Kg)	15 L. (15,45 Kg)	15 L. (15,45 Kg)
Örtücülük	Örtücülük	Örtücülük	Örtücülük
3-4 m² ahşabın cinsine göre (tüm katlar dahil)	3-4 m² ahşabın cinsine göre (tüm katlar dahil)	3-4 m² ahşabın cinsine göre (tüm katlar dahil)	3-4 m² ahşabın cinsine göre (tüm katlar dahil)
Kat Sayısı	Kat Sayısı	Kat Sayısı	Kat Sayısı
2 kat	2 kat	2 kat	2 kat
Uygulama Methodu	Uygulama Methodu	Uygulama Methodu	Uygulama Methodu
Fırça	Tabanca	Airless veya airmix boya tabancası	Airless veya airmix boya tabancası
Kuruma Süresi	Kuruma Süresi	Kuruma Süresi	Kuruma Süresi
Dokunma Kuruluğu: 30 dakika Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat Tam Kuruma: 24 saat	Dokunma Kuruluğu: 30 dakika Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat Tam Kuruma: 24 saat	Dokunma Kuruluğu: 30 dakika Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat Tam Kuruma: 24 saat	Dokunma Kuruluğu: 30 dakika Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat Tam Kuruma: 24 saat
Viskozite (DIN6, 20°C)	Viskozite (DIN4, 20°C)	Viskozite (DIN6, 20°C)	Viskozite (Brookfield, 20°C)
45 saniye ± 5	55 saniye ± 2	125 saniye ± 5	41.000 cP
VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)
48 g/L	38 g/L	51 g/L	53 g/L

Hickson Decor® Aqua Endüstriyel Örtücü Astar BA Serisi	Hickson Decor® Aqua Endüstriyel Son Kat Örtücü Boya PA Serisi	Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant	Hickson Decor® Aqua Clear Primer
			
Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı
Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları, Kapı ve pencere doğramaları, Panjurlar, Cephe kaplamaları, Çitler Pergolalar, Balkon korkulukları, Çatı saçakları	Zemin dışındaki tüm dış cepheahşapları, Kapı ve pencere doğramaları, Panjurlar, Cephe kaplamaları, Çitler Pergolalar, Balkon korkulukları, Çatı saçakları	Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları, Panjurlar, Cephe Kaplamaları, Çatı Saçakları, Masif veya lamine parke zeminler	Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları, Panjurlar, Cephe Kaplamaları, Çatı Saçakları
Ürün Renkleri	Ürün Renkleri	Ürün Renkleri	Ürün Renkleri
Beyaz	Polar White, sınırsız renk seçeneği	11 yarı şeffaf renk	Şeffaf
Tür	Tür	Tür	Tür
Su bazlı astar	Su bazlı örtücü boya	Su bazlı renklendirici	Su bazlı astar
Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları
15 L. (19,35 Kg)	Şeffaf: 15 L. (15,60 Kg) Şeffaf Baz: 13,5 L. (14,04 Kg) Polar White: 15 L. (17,55 Kg) Beyaz Baz: 14,25 L. (16,67 Kg)	2,5 L., 15 L.	2,5 L., 15 L.
Örtücülük	Örtücülük	Örtücülük	Örtücülük
10 m² ahşabın cinsine göre	10 m² ahşabın cinsine göre	10-12 m² ahşabın cinsine göre	10-12 m² ahşabın cinsine göre
Kat Sayısı	Kat Sayısı	Kat Sayısı	Kat Sayısı
1 kat	Astar üzeri 1 veya 2 kat, tek başına kullanıldığında 2 kat	1 kat	1 kat
Uygulama Methodu	Uygulama Methodu	Uygulama Methodu	Uygulama Methodu
Airless ve airmix boya tabancası	Airless veya airmix boya tabancası	Fırça, bez, daldırma	Duşlama, daldırma, tabanca, bez, fırça veya rulo
Kuruma Süresi	Kuruma Süresi	Kuruma Süresi	Kuruma Süresi
Dokunma Kuruluşu: 30 dakika Tam Kuruma: 1,5-2 saat	Dokunma Kuruluşu: 30 dakika Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat Tam Kuruma: 16 saat	Tam Kuruma: 4-6 saat	Tam Kuruma: 4-6 saat
Viskozite (DIN6, 20°C)	Viskozite (DIN6, 20°C)	Viskozite (DIN4, 20°C)	Viskozite (DIN4, 20°C)
65 saniye ± 2	Polar White ve Beyaz Baz: 35 saniye ± 2 Şeffaf ve Şeffaf Baz: 35 saniye ± 2	12 saniye ± 2	12 saniye ± 2
VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)
32 g/L	Polar White ve Beyaz Baz: 39 g/L Şeffaf ve Şeffaf Baz: 37 g/L	73 g/L	81 g/L

Hickson Decor® Ultra Aqua Wood Stain	Hickson Decor® Ultra Wood Stain	Hickson Decor® Aqua Universal Primer	Hickson Decor® Aqua Breather Paint	Hickson Decor® Breather Paint
				
Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı
Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları, Panjurlar, Cephe Kaplamaları, Çatı Saçakları	Zemin dışındaki tüm iç/dış cephe ahşapları, Panjurlar, Cephe Kaplamaları, Çatı Saçakları	Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları, Panjurlar, Cephe Kaplamaları, Çatı Saçakları	Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları, Panjurlar, Cephe Kaplamaları, Çatı Saçakları	Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları, Panjurlar, Cephe Kaplamaları, Çatı Saçakları
Ürün Renkleri	Ürün Renkleri	Ürün Renkleri	Ürün Renkleri	Ürün Renkleri
17 yarı şeffaf renk	17 yarı şeffaf renk	Beyaz	Polar White, Deep Sky Blue, Sienna ve Sınırsız Renk Seçenekleri	Polar White, Sınırsız renk seçenekleri
Tür	Tür	Tür	Tür	Tür
Su bazlı vernik	Solvent bazlı vernik	Su bazlı astar	Su bazlı örtücü boya	Solvent bazlı örtücü boya
Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları
1 L., 2,5 L., 5 L., 15 L.	1 L., 2,5 L., 5 L., 15 L.	2,5 L., 15 L.	1 L., 2,5 L., 5 L., 15 L.	1 L., 5 L.
Örtücülük	Örtücülük	Örtücülük	Örtücülük	Örtücülük
6-7 m² ahşabın cinsine göre (tüm katlar dahil)	6-7 m² ahşabın cinsine göre (tüm katlar dahil)	10 m² ahşabın cinsine göre	5 m² ahşabın cinsine göre (tüm katlar dahil)	5 m² ahşabın cinsine göre (tüm katlar dahil)
Kat Sayısı	Kat Sayısı	Kat Sayısı	Kat Sayısı	Kat Sayısı
2 kat	2 kat	1 kat	2 kat	2 kat
Uygulama Methodu	Uygulama Methodu	Uygulama Methodu	Uygulama Methodu	Uygulama Methodu
Fırça	Fırça	Fırça	Fırça	Fırça
Kuruma Süresi	Kuruma Süresi	Kuruma Süresi	Kuruma Süresi	Kuruma Süresi
Katlar arası kuruma: 16 saat Tam kuruma: 16 saat	Katlar Arası Kuruma: 24 saat Tam Kuruma: 24 saat	Dokunma Kuruluşu: 1 saat Tam Kuruma: 16 saat	Katlar Arası Kuruma: 16 saat Tam Kuruma: 16 saat	Katlar Arası Kuruma: 24 saat Tam Kuruma: 24 saat
Viskozite (DIN6, 20°C)	Viskozite (DIN4, 20°C)	Viskozite (DIN6, 20°C)	Viskozite (DIN6, 20°C)	Viskozite (DIN6, 20°C)
45 saniye ± 5	75 saniye ± 2	49 saniye ± 2	70 saniye ± 5	80 saniye ± 2
VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)
23 g/L	378 g/L	29 g/L	28 g/L	400 g/L

HEMEL® Rapid Oil	HEMEL® Hybrid Oil
	
Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı
Tüm dış mekân ahşapları ve ahşap zeminler, Masif veya lamine parke zeminler, Tüm iç mekân masif ve kaplama ahşap yüzeyler, Masif veya kaplama masa, sandalye, mutfak tezgâhları ve mobilyalar	Çitler, Deckler, Bahçe Mobilyaları, Pergolalar, Cephe Kaplamaları, ThermoWood® Ahşap Yüzeyler
Ürün Renkleri	Ürün Renkleri
Black, Brown, Coffee, Gray, Maple, Smoked Oak, Teak, Walnut, White	Clear, Mustard, Natural
Tür	Tür
Yağ bazlı	Doğal yağ bazlı
Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları
2,5 L., 15 L.	2,5 L., 15 L.
Örtücülük	Örtücülük
1 L. ile 8-10 m² (ahşabın cinsine ve uygulama metoduna göre değişebilir)	Yumuşak ağaçlarda 10-12 m², sert ağaçlarda 15-18 m² (ahşabın cinsine ve uygulama metoduna göre değişiklik gösterir)
Kat Sayısı	Kat Sayısı
İç mekân ve dış mekân ahşapları: 2 kat Dış mekân ahşap deck zeminler: 1 kat	1 kat
Uygulama Methodu	Uygulama Methodu
Fırça, bez veya rulo	Fırça veya rulo
Kuruma Süresi	Kuruma Süresi
Dokunma Kuruluğu: 6 saat Tam Kuruma: 24 saat	Dokunma Kuruluğu: 30 dakika Tam Kuruma: 16 saat
Viskozite (DIN4, 20°C)	Viskozite (DIN4, 20°C)
24 saniye ± 2	12 saniye ± 5
VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)
564 g/L	33 g/L