

HEMEL® Ultramat®	HEMEL® Home	HEMEL® Heavy Traffic	HEMEL® SL 1C Wood Floor Finish
			
Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı
Tüm iç mekan masif ahşaplar, Masif veya lamine parke zeminler	Masif veya lamine parke zeminler	Masif veya lamine parke zeminler	Masif veya lamine parke zeminler
Ürün Renkleri	Ürün Renkleri	Ürün Renkleri	Ürün Renkleri
Şeffaf	Şeffaf	Şeffaf	Şeffaf
Tür	Tür	Tür	Tür
Su bazlı	Su bazlı	Su bazlı	Solvent bazlı
Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları
2,5 L.	2,5 L.	5 L. Cila + 0,500 L. Sertleştirici	5 L.
Örtücülük	Örtücülük	Örtücülük	Örtücülük
12-18 m ² ahşabın cinsine göre (1 kat)	4-5 m ² (tüm katlar dahil)	4-5 m ² (tüm katlar dahil)	4-5 m ² (tüm katlar dahil)
Kat Sayısı	Kat Sayısı	Kat Sayısı	Kat Sayısı
2-3 kat	3 kat	3 kat	3 kat
Uygulama Methodu	Uygulama Methodu	Uygulama Methodu	Uygulama Methodu
Fırça veya rulo	Fırça veya rulo	Fırça veya rulo	Fırça veya rulo
Kuruma Süresi	Kuruma Süresi	Kuruma Süresi	Kuruma Süresi
Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat Tam Kuruma: 24 saat Tam Sertleşme: 7 gün	Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat Tam Kuruma: 24 saat Tam Sertleşme: 7 gün	Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat Tam Kuruma: 24 saat Tam Sertleşme: 7 gün	1-2. Kat Arası Kuruma: 24 saat 2-3. Kat Arası Kuruma: 6 saat Tam Kuruma: 24 saat Tam Sertleşme: 7 gün
Viskozite (DIN4, 20°C)	Viskozite (DIN4, 20°C)	Viskozite (DIN4, 20°C)	Viskozite (DIN4, 20°C)
Part A: 21 saniye ± 2 Part A+B: 35 saniye ± 2	21 saniye ± 2	Part A: 15 saniye ± 2 Part A+B: 35 saniye ± 2	18 saniye ± 2
VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)
36 g/L	12 g/L	36 g/L	592 g/L

HEMEL® Varnish for Interior	HEMEL® Invisible
	
Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı
Zemin dışındaki tüm iç mekan ahşapları, Lambri, Ahşap tavan	Masif veya lamine parke zeminler
Ürün Renkleri	Ürün Renkleri
Şeffaf	Şeffaf
Tür	Tür
Su bazlı	Su bazlı
Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları
0,750 L., 2,5 L., 15 L.	5 L. Cila + 0,500 L. Sertleştirici
Örtücülük	Örtücülük
7-8 m ² (tüm katlar dahil)	12-15 m ² (tek kat)
Kat Sayısı	Kat Sayısı
2 kat	2 kat
Uygulama Methodu	Uygulama Methodu
Fırça veya rulo	Fırça veya rulo
Kuruma Süresi	Kuruma Süresi
Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat Tam Kuruma: 24 saat	Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat Tam Kuruma: 24 saat Tam Sertleşme: 7 gün
Viskozite (DIN6, 20°C)	Viskozite (DIN4, 20°C)
30 saniye ± 2	23 saniye ± 2
VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)
32 g/L	45 g/L