

HEMEL® Deck Restorer	HEMEL® Deck Oil	HEMEL® Exotic Oil	HEMEL® Rapid Oil	HEMEL® Hybrid Oil
				
Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı
Deckler, Bahçe mobilyaları	Deckler	Sert ağaç, ThermoWood®, deckler ve bahçe mobilyaları	Tüm dış mekân ahşapları ve ahşap zeminler, Masif veya lamine parke zeminler, Tüm iç mekân masif ve kaplama ahşap yüzeyler, Masif veya kaplama masa, sandalye, mutfak tezgâhları ve mobilyalar	Çitler, Deckler, Bahçe Mobilyaları, Pergolalar, Cephe Kaplamaları, ThermoWood® Ahşap Yüzeyler
Ürün Renkleri	Ürün Renkleri	Ürün Renkleri	Ürün Renkleri	Ürün Renkleri
Şeffaf	Antique Pine, Light Oak, Tanatone Brown, Teak, Walnut	Brown, Hazelnut, Mustard, Natural	Black, Brown, Coffee, Gray, Maple, Smoked Oak, Teak, Walnut, White	Clear, Mustard, Natural
Tür	Tür	Tür	Tür	Tür
Su bazlı	Doğal yağ bazlı	Doğal yağ bazlı	Yağ bazlı	Doğal yağ bazlı
Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları
2,5 L.	2,5 L., 15 L.	2,5 L., 15 L.	2,5 L., 15 L.	2,5 L., 15 L.
Örtücülük	Örtücülük	Örtücülük	Örtücülük	Örtücülük
8-10 m²	Yumuşak ağaçlarda 10-12 m², sert ağaçlarda 15-18 m² (ahşabın cinsine ve uygulama metoduna göre değişiklik gösterir)	Yumuşak ağaçlarda 10-12 m², sert ağaçlarda 15-18 m² (ahşabın cinsine ve uygulama metoduna göre değişiklik gösterir)	1 L. ile 8-10 m² (ahşabın cinsine ve uygulama metoduna göre değişebilir)	Yumuşak ağaçlarda 10-12 m², sert ağaçlarda 15-18 m² (ahşabın cinsine ve uygulama metoduna göre değişiklik gösterir)
Kat Sayısı	Kat Sayısı	Kat Sayısı	Kat Sayısı	Kat Sayısı
Yeterli gelmediği durumlarda iki kez uygulanabilir	1 kat	1-2 kat	İç mekân ve dış mekân ahşapları: 2 kat Dış mekân ahşap deck zeminler: 1 kat	1 kat
Uygulama Methodu	Uygulama Methodu	Uygulama Methodu	Uygulama Methodu	Uygulama Methodu
Fırça	Fırça veya rulo	Fırça, bez, rulo veya daldırma	Fırça, bez veya rulo	Fırça veya rulo
Kuruma Süresi	Kuruma Süresi	Kuruma Süresi	Kuruma Süresi	Kuruma Süresi
Tam Kuruma: 24 saat	Dokunma Kuruluşu: 4-6 saat Tam Kuruma: 24 saat	Dokunma Kuruluşu: 4-6 saat Tam Kuruma: 24 saat	Dokunma Kuruluşu: 6 saat Tam Kuruma: 24 saat	Dokunma Kuruluşu: 30 dakika Tam Kuruma: 16 saat
Viskozite (-)	Viskozite (DIN4, 20°C)	Viskozite (DIN4, 20°C)	Viskozite (DIN4, 20°C)	Viskozite (DIN4, 20°C)
-	30 saniye ± 5	11 saniye ± 2	24 saniye ± 2	12 saniye ± 5
VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)
30 g/L	108 g/L	533 g/L	564 g/L	33 g/L

HEMEL® Teak Oil	HEMEL® Deck Stain
	
Önerilen Kullanım Alanı	Önerilen Kullanım Alanı
Dış mekan ahşap ve Teknelerin deniz seviyesi üzerindeki ahşap yüzeyler, Bahçe Mobilyaları	Deckler
Ürün Renkleri	Ürün Renkleri
Şeffaf	Light, Teak
Tür	Tür
Yağ bazlı	Su bazlı
Ambalaj Boyutları	Ambalaj Boyutları
0,750 L., 2,5 L., 5 L., 15 L.	2,5 L.
Örtücülük	Örtücülük
12-15 m² ahşabın cinsine göre	6-7 m² ahşabın cinsine göre (tüm katlar dahil)
Kat Sayısı	Kat Sayısı
1 kat	2 kat
Uygulama Methodu	Uygulama Methodu
Fırça veya rulo ve bez	Fırça veya rulo
Kuruma Süresi	Kuruma Süresi
Dokunma Kuruluğu: 4 saat Tam Kuruma: 24 saat	Dokunma Kuruluğu: 4-6 saat Katlar Arası Kuruma: 6 saat Tam Kuruma: 24 saat
Viskozite (DIN4, 20°C)	Viskozite (DIN4, 25°C)
10 saniye ± 2	45 saniye ± 2
VOC (Uçucu Organik Bileşikler)	VOC (Uçucu Organik Bileşikler)
482 g/L	62 g/L